OXIRÓN MARTELÉ

Interior - Exterior. Martillado brillante.







Código de producto : S2D

Descripción

Esmalte antioxidante de secado rápido y acabado característico martillado. Aplicación directa sobre acero. No precisa imprimación. Posee excelente resistencia al rayado y a los impactos así como muy buena adherencia, cubrición y resistencia a la intemperie.

Campos Aplicación

Indicado para la protección y decoración de cajas de herramientas, muebles metálicos, aparatos instrumentales y maquinaria industrial y de construcción. También se puede aplicar sobre madera, piedra, etc., convenientemente imprimados.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica modificada
Acabado	Martillado brillante
Color (UNE 48073)	Ver carta
Rendimiento	Envase 400 ml: 0,5 - 0,8 m2
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Hasta las 2 horas ó a partir de 24 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Presentación	400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas libres de óxido y grasas.
Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.
Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hierro o acero: se puede aplicar directamente sin imprimación. La superficie metálica debe estar limpia, seca, libre de óxido y grasa. En ambientes de corrosión media, aconsejamos aplicar la Imprimación antioxidante para reforzar el efecto antióxido. Acabar con ***Esmalte Oxirón Martelé Spray***.
Superficies porosas (yeso, madera...): aplicar primero una de las imprimaciones ***TITAN Spray***, según

requerimientos, con lo que sellaremos el poro. A continuación aplicar ***Esmalte Oxirón Martelé Spray*** del color escogido, en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm.
Superficies no porosas (vidrio, superficies pintadas...): será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente ***Esmalte Oxirón Martelé Spray*** .

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente ***Esmalte Oxirón Martelé Spray.***

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



